# Melting Point

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H 13.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | He 0.95 |
| Li 453.7 | Be 1560 | | | | | | | | | | | B 2365 | C 3825 | N 63.15 | O 54.8 | F 53.55 | Ne 24.55 |
| Na 371 | Mg 922 | | | | | | | | | | | Al 933.5 | Si 1683 | P 317.3 | S 392.2 | Cl 172.1 | Ar 83.95 |
| K 336.8 | Ca 1112 | Sc 1814 | Ti 1945 | V 2163 | Cr 2130 | Mn 1518 | Fe 1808 | Co 1768 | Ni 1726 | Cu 1356. | Zn 692.7 | Ga 302.9 | Ge 1211. | As 1090 | Se 494 | Br 265.9 | Kr 116 |
| Rb 312.6 | Sr 1042 | Y 1795 | Zr 2128 | Nb 2742 | Mo 2896 | Tc 2477 | Ru 2610 | Rh 2236 | Pd 1825 | Ag 1235. | Cd 594.2 | In 429.7 | Sn 505.1 | Sb 903.9 | Te 722.7 | I 386.7 | Xe 161.3 |
| Cs 301.5 | Ba 1002 | La 1191 | Hf 2504 | Ta 3293 | W 3695 | Re 3455 | Os 3300 | Ir 2720 | Pt 2042. | Au 1337. | Hg 234.3 | Tl 577 | Pb 600.6 | Bi 544.5 | Po 527 | At 575 | Rn 202 |
| Fr 300 | Ra 973 | Ac 1324 | Rf | Db | Sg | | | | | | | | | | | | |